

ВСЕ

Спектр

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫБЕРИТЕ СВОЮ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ADC.0010

CRYSTAL 2K CLEAR COAT

2K ЛАК HS

ОПИСАНИЕ

Прочный двухкомпонентный акриловый лак, для которого характерна отличная защита от царапин. Продукт обладает высокой устойчивостью к старению и воздействию химических и атмосферных раздражителей. Лак наносится на матовые пастельные, металлические и перламутровые эмали, как на водной основе, так и на основе растворителей (сольвент), что придает эмали превосходный внешний вид.

Основные преимущества:

1. Антивандальный лак – antiscratch.
2. Очень быстрая сушка/ретикуляция.
3. Отличный блеск и полнота
4. Превосходная растекаемость
5. Продукт наносится как на эмали на основе воды, так и на основе растворителя (сольвент).

Продукт легко наносится в 2 слоя, что приводит к образованию пленки, которая быстро сохнет, как на воздухе, так и в камере для сушки и гарантирует отменный блестящий внешний вид. Рекомендуется нанесение третьего слоя лака только в том случае, если по тем или иным причинам толщина эмали является чересчур большой. В данном случае необходимо большее количество лака, чтобы избежать процесса втягивания блеска.

Для промывки оборудования используйте разбавитель для промывки или же нитро-разбавитель.



<http://spektr-plus.com.ua/>



<http://usp-automotive.com.ua/>



Киев

+38(044) 524-24-48

+38(050) 490-01-20








+38(050) 444-99-88

ADC.0010

CRYSTAL 2K CLEAR COAT

2K ЛАК HS

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ Mixing ratio	2 : 1
	ПРОДУКТ, КОД ADC.0010 Product	100 VOL
	ОТВЕРДИТЕЛЬ, КОД АДН.3310 Hardener	50 VOL
	РАЗБАВИТЕЛЬ Thinner	-
	ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ОТВЕРДИТЕЛЯ Pot life (20 °C)	4 H
	ВЯЗКОСТЬ НАНЕСЕНИЕ Application viscosity	17 +- 1 FORD 4
	НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА Airbrush adjustment	2 Оборота/Turns
	СОПЛО Nozzle	1,2 - 1,3
	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА Air Pressure	1,7 - 2,2 RP
	КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ Number of coats	1 легкий/light + 2 полных/full
	ИНТЕРВАЛЛ МЕЖДУ СЛОЯМИ Time interval between coats	5-10 MIN



ВСЕ

Спектр

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫБЕРИТЕ СВОЮ

	ВЫДЕРЖКА Flash time	5-10 MIN
	БЕЗ ПЫЛИ Dry dust free	20 MIN
	ГОТОВО К УСТАНОВКЕ Ready to use	8 H
	ПОЛНАЯ СУШКА Through drying	20 °C - 24 H 60 °C - 20 MIN после/after 20 MIN выдержки в тепле/hot flash time
	ИК СУШКА - СРЕДНИЕ ВОЛНЫ IR - Medium Waves	10 MIN
	ИК СУШКА - ГАЗ IR - Gas-fired radiant heaters	5 MIN
	ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ Dry film thickness	40-50µ
	ПОЛИРОВКА ПРИ 20 °C Polishability at 20 °C	16 H
	ПОЛИРОВКА ПРИ 60 °C Polishability at 20 °C	40 MIN
	РАСХОД ГОТОВОГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА - М² / КГ x 1 µ Yield RFU	460
	ХРАНЕНИЕ Storing	24 Месяца/Months 5 < °C < 35



<http://spektr-plus.com.ua/>



<http://usp-automotive.com.ua/>



Киев

+38(044) 524-24-48

+38(050) 490-01-20

+38(050) 444-99-88