

ВЕСЬ

Спектр

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫБЕРИТЕ СВОЮ



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

# ADF . 6060

FILLER WET ON WET

ГРУНТ МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

## ОПИСАНИЕ

Акриловый грунт «мокрый по мокрому». Может быть использован, как изолирующий грунт, так и как порозаполняющий грунт. Продукт возможно наносить прямо на катафорез, даже без шлифования.

### Основные преимущества:

1. Скорость – возможно последующее нанесении эмали на грунт уже через 20 минут с возможностью шлифования мелких недочётов (неровностей).
2. Прямое нанесение на катафорез, даже без его шлифования.
3. Вертикальность – продукт лёгкий в нанесении, вероятность потеков минимальна.
4. Отличный порозаполняющий эффект – продукт обладает уровнем заполнения на уровне с изолирующими грунтами.
5. Отличный финальный эстетический вид полной системы покрытия – эмаль, как на основе воды, так и на основе сольвента (растворитель), нанесенная на грунт, как в версии мокрый по мокрому, так и в изолирующей версии получает зеркальный, полный, блестящий, растянутый финальный эффект. Отсутствуют втягивания, а места, где ранее была нанесена шпатлевка, незаметны.

При использовании продукта в версии **«мокрый по мокрому»** рекомендуется нанесение грунта в 2 слоя с выдержкой между ними в 5 минут при 20°C. После нанесения последнего слоя, примерно, через 20 минут при 20 °C рекомендуется нанесение эмали. Грунт прекрасно взаимодействует с эмалями, как на основе воды, так и на основе сольвента (**растворитель**). В случае появления неровностей на поверхности – грунт может быть зашлифован зерном P1000 уже после 20 минут при 20°C после нанесения финального слоя.

При использовании продукта, в **изолирующей** версии грунт можно шлифовать зерном P800 после 2 часов при 20°C или после 15 минут при 60°C после нанесения финального слоя.

Для промывки оборудования используйте разбавитель для промывки или же нитро-разбавитель.



<http://spektr-plus.com.ua/>



<http://usp-automotive.com.ua/>



Киев

+38(044) 524-24-48

+38(050) 490-01-20

+38(050) 444-99-88










**ADF . 6060**

**FILLER WET ON WET**

ГРУНТ МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИЗОЛИРУЮЩИЙ Insulating	МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ Wet on wet
	<b>СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ</b> Mixing ratio	100 : 40 VOL 100 : 33 VOL	100 : 40 VOL 100 : 33 VOL
	<b>ПРОДУКТ, КОД ADF.2050</b> Product	100 VOL	100 VOL
	<b>ОТВЕРДИТЕЛЬ, КОД ADH.3300</b> Hardener	40 VOL 33 VOL	40 VOL 33 VOL
	<b>РАЗБАВИТЕЛЬ, КОД ADT.4400</b> Thinner	40 VOL 50 VOL	40 VOL 50 VOL
	<b>ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ОТВЕРДИТЕЛЯ</b> Pot life (20° C)	2 H	2 H
	<b>ВЯЗКОСТЬ НАНЕСЕНИЕ</b> Application viscosity	16" ±1" DIN/4	16" ± 1" DIN/4
	<b>НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА</b> Airbrush adjustment	2 Оборота/Turns	2 Оборота/Turns
	<b>СОПЛО</b> Nozzle	1,2-1,3	1,2-1,3
	<b>ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА</b> Air Pressure	1,8-2,2 HVLP - RP	1,8-2,2 HVLP - RP
	<b>КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ</b> Number of coats	2	2
	<b>ИНТЕРВАЛЛ МЕЖДУ СЛОЯМИ</b> Time interval between coats	5-10 MIN	5-10 MIN



<http://spektr-plus.com.ua/>



<http://usp-automotive.com.ua/>












Киев  
+38(044) 524-24-48  
+38(050) 490-01-20  
+38(050) 444-99-88

ВЕСЬ

**Спектр**

**ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫБЕРИТЕ СВОЮ**

	<b>ВЫДЕРЖКА</b> Flash time	-	-
	<b>БЕЗ ПЫЛИ</b> Dry dust free	10 MIN	10 MIN
	<b>ГОТОВО К УСТАНОВКЕ</b> Ready to use	-	-
	<b>ПОЛНАЯ СШУКА</b> Through drying	20 °C – 2 H 60 °C – 15 MIN	-
	<b>ИК СУШКА – СРЕДНИЕ ВОЛНЫ</b> IR – Medium Waves	10 MIN	-
	<b>ИК СУШКА – ГАЗ</b> IR – Gas-fired radiant heaters	5 MIN	-
	<b>ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b> Dry film thickness	30-40μ	30-40μ
	<b>РАСХОД ГОТОВОГО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТА – М² / КГ x 1 μ</b> Yield RFU	450	450
	<b>ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА ПО СУХОМУ</b> Roto-orbital dry sanding	P500-P600	-
	<b>ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА ПО МОКРОМУ</b> Roto-orbital wet sanding	-	-
	<b>РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПО МОКРОМУ</b> Manual sanding on wet	-	-
	<b>РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПО СУХОМУ</b> Dry manual sanding	P600 – P800	-
	<b>ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ</b> Overcoatable	20°C: 2 H 60°C: 15-20 MIN	20 MIN
	<b>ХРАНЕНИЕ</b> Storing	24 Месяца/Months 5 < °C < 35	



<http://spektr-plus.com.ua/>



<http://usp-automotive.com.ua/>



Киев  
+38(044) 524-24-48  
+38(050) 490-01-20  
+38(050) 444-99-88